

Огнебиозащитный состав для древесины NEOMID 001 Super Proff

ТИП

Высокоэффективный состав для комплексной защиты от возгорания и распространения пламени, а также гниения, возникновения плесени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для обработки деревянных строений и изделий на основе древесины внутри и снаружи помещений, в условиях, исключающих вымывание водой. Также применяется на путях эвакуации в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I (первую) группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. Не изменяет структуру древесины.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для комплексной защиты от огня и биопоражений изделий из дерева в том числе скрытых несущих конструкций (стен, балок, строительных систем, несущих брусев, перекрытий, лаг, черных полов, стропильных систем, оконных и дверных блоков и т. д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



кисть



валик



краскопульт

ЦВЕТ

Бесцветный. После обработки возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее породой, а также наличием предварительной обработки. Рекомендуется произвести пробное нанесение на небольшой участок древесины в незаметном месте.

ОБЩИЙ РАСХОД

Для достижения I группы огнезащитной эффективности состав наносится с общим расходом не менее 150 г/м², без учета потерь. Нанесение средства должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности.

ФАСОВКА

6 кг, 12 кг, 30 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Не разбавляется.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Обработанную древесину следует сушить в естественных условиях, не допуская попадания воды и атмосферных осадков и обеспечивая хорошую вентиляцию для исключения возникновения парникового эффекта не менее 72 часов. В зависимости от свойств и породы обрабатываемой древесины срок высыхания может увеличиться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы по нанесению состава необходимо проводить при температуре воздуха выше +5°C и относительной влажности воздуха не более 60%. Влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 15%, температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5°C.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Поверхности, не требующие обработки, следует защитить от попадания средства. NEOMID 001 Super Proff наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке. Древесина должна быть окорена и очищена от грязи, пыли, смолы, краски, лаков и пр. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначально обработать их Отбеливателем для древесины NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет. Не рекомендуется наносить на оцинкованный крепеж или оцинкованные элементы конструкции (может вызывать их потемнение).

ОКРАСКА

Перед применением состав тщательно перемешать. Для достижения I группы огнезащитной эффективности состав наносится кистью, валиком или любым разбрызгивающим устройством в 1-2 слоя с общим расходом не менее 150 г/м² без учета потерь.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В процессе эксплуатации необходим периодический контроль обработанных поверхностей. При обнаружении нарушений целостности защищенных поверхностей (трещины, сколы и др.) необходимо провести повторную обработку.

Не предназначен для дальнейшей декоративной обработки. Обработку деревянных декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий, используемых при отделке, на которые в дальнейшем наносятся финишные декоративные покрытия, рекомендуется обрабатывать огнебиозащитными составами NEOMID 450 или NEOMID 450-I.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожаровзрывобезопасен. Внимание! Канистру не ронять, не наклонять, не взбалтывать. В крышке имеется технологическое отверстие. При попадании состава в процессе обработки древесины на другие материалы следует немедленно промыть их водой. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. При попадании состава на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза – немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и хранить в вертикальном положении отдельно от пищевых продуктов. Температура транспортировки: от +5 до +35°C. Состав следует хранить в оригинальной заводской таре в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +35°C на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления. Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания; после размораживания допускается появление незначительного осадка. Беречь от детей!

Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.