

Антисептик-консервант транспортный

NEOMID 420

ТИП

Антисептик-консервант для круглого неокоренного леса. Концентрат 1:19.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для защиты круглого леса различных пород на период атмосферной сушки и хранения сроком на 2,5 - 3 года. Защищает от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами и короедами, водорослями, мхами, лишайниками. Снижает степень усушечного растрескивания торцов круглых лесопиломатериалов. Препарат не изменяет структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



снаружи



водная основа



краскопульт

ЦВЕТ

Красно-коричневый. При разведении препарата получается эмульсия цвета кофе с молоком.

ОБЩИЙ РАСХОД

100-200 г/м² без учета потерь.

ФАСОВКА

36 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода. Готовый раствор приготавливается введением 19 частей воды на 1 часть концентрата по объему.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанесение любым разбрызгивающим устройством или методом погружения в готовый раствор.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Не менее 24 часов, на этот период обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы следует проводить на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Не рекомендуется проводить окрашивание при сильном ветре.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Защитить поверхности, не требующие обработки, в том числе металлический крепеж, от попадания средства. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, любых видов покрытий. Древесину, пораженную синевой, обработать отбеливателем NEOMID 500. Неомид 420 – концентрат. Для обработки древесины развести концентрат водой в соотношении 1:19 (по объему). Концентрацию рабочей эмульсии следует увеличить до 1:15, если при хранении древесины до или после обработки относительная влажность воздуха превышает 80%.

ОКРАСКА

Возможны два способа обработки древесины:

1. Погружение материала в рабочую эмульсию (окунание). Для обработки данным способом используйте емкости из бетона, пластика, нержавеющей стали, из любого металла с покрытием. Время погружения в раствор 30-60 секунд.

При обработке пиломатериала в плотных пакетах время выдержки увеличить до 2-3 минут.

2. Обильное нанесение рабочей эмульсии на поверхность с помощью распылителя или другого разбрызгивающего устройства. Нанесение должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Древесину, обработанную антисептиком NEOMID 420, можно окрашивать любыми лакокрасочными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. При попадании на кожу – смыть большим количеством воды. При попадании в глаза – немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре. Рабочую эмульсию перед повторным применением необходимо перемешать. Препарат сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Срок годности рабочей эмульсии – 14 дней. Неомид 420 пожаровзрывобезопасен. Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

Срок годности 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.