

Антисептик-консервант транспортный

NEOMID 460 SUPER

ТИП

Транспортный антисептик с повышенной концентрацией. Концентрат 1:80.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для защиты пиломатериалов из различных пород древесины (на срок до 8 месяцев) естественной влажности или влажности выше транспортной. Используется при хранении, атмосферной сушке, и транспортировке пиломатериалов в вагонах, контейнерах железнодорожного, морского и других видов транспорта. Эффективно защищает древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками. Может использоваться для обработки паллет и пищевой тары. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке – склеиванию, покрытию огнезащитными и лакокрасочными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



снаружи



водная основа



краскопульт

ЦВЕТ

Бесцветный.

ОБЩИЙ РАСХОД

100-200 г/м² без учета потерь.

ФАСОВКА

200 кг и 1000 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода. Готовый раствор приготавливается введением 80 частей воды на 1 часть концентрата по объему.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанесение кистью, валиком с синтетическим ворсом или любым разбрызгивающим устройством. Для нанесения на большие объемы древесины используйте метод погружения в готовый раствор.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Не менее 24 часов, на этот период обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы следует проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Не рекомендуется проводить окрашивание при сильном ветре.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы, стружки и т.п. При наличии грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет. Споры большинства древоокрашивающих грибов, занесенные на свежие пиломатериалы, при благоприятных условиях прорастают в течение 5-6 часов. Поэтому обработку пиломатериалов средством NEOMID 460 Super рекомендуется проводить не позднее чем через 3-4 часа после распиловки. Обрабатываемый пиломатериал, брус и пр. должны быть уложены на прокладки для обеспечения проникновения антисептика ко всей поверхности древесины внутри пакета и а также для равномерной его просушки после антисептирования. Глубина и время пропитки древесины зависит от её свойств и породы, поэтому пакеты пиломатериалов следует формировать из древесины с одинаковой пропитываемостью.

Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить любой доступной водой в соотношении 1:80 (по объему). Для равномерного распределения антисептика приготовленный раствор перемешать.

Концентрацию рабочего раствора рекомендуется увеличить до 1:50 при обработке влажной древесины (влажность выше транспортной), хранении обработанной древесины в условиях повышенной влажности, транспортировке морским транспортом в закрытых контейнерах в пределах температуры +30°C.

ОКРАСКА

Возможны два способа обработки древесины:

1. Погружение материала в рабочий раствор.

Антисептирование пиломатериалов данным способом заключается в кратковременном погружении сформированных пакетов в пропиточный раствор препарата NEOMID 460 Super. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов в промышленных условиях. Для обработки использовать емкости из бетона, пластика, нержавеющей стали, из любого металла с покрытием. Время погружения в раствор: 30-60 секунд. При обработке пиломатериалов, после распиловки которых прошло более 12 часов, время погружения в раствор следует увеличить до 2-3 минут. При этом антисептирование должно проводиться таким образом, чтобы обеспечить надежный доступ пропиточного раствора ко всей поверхности обрабатываемых пиломатериалов, включая внутренние поверхности в сформированных пакетах. Пакеты антисептируемого пиломатериала полностью погружают в пропиточную жидкость. Уровень пропиточной жидкости при этом, должен быть не менее, чем на 100 мм выше уровня пакета в течение всего процесса антисептирования.

2. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью распылителя или любого другого разбрызгивающего устройства.

Нанесение раствора должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При длительном хранении обработанные материалы складировать в штабели на прокладках под навесом, так, чтобы происходила хорошая естественная вентиляция. Исключить контакт материала с грунтом. Для защиты торцов бруса от растрескивания и загнивания, а также снижения линейных деформаций во время сушки и транспортировки рекомендуется использовать Грунт для защиты торцов NEOMID TOR PLUS. Не препятствует ее дальнейшей обработке – склеиванию, покрытию огнезащитными и лакокрасочными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу смыть водой. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Срок хранения готового раствора – 3 месяца. Пожаровзрывобезопасен. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей! Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03.

Срок годности 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.