

Антисептик-консервант транспортный

NEOMID 460

ТИП

Антисептик-консервант для временной защиты. Концентрат 1:19.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для защиты: древесины на период хранения и транспортировки, объектов деревянного домостроения на период строительства. Может применяться для обработки паллет, используемых при хранении и транспортировке пищевых продуктов. Эффективно защищает древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками на срок до 8 месяцев. Не изменяет структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



снаружи



водная основа



краскопульт

ЦВЕТ

Бесцветный. В редких случаях возможно тонирование древесины. Рекомендуется провести пробное антисептирование на небольшом участке.

ОБЩИЙ РАСХОД

100-200 г/м² без учета потерь.

ФАСОВКА

30 кг, 200 кг и 1000 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода. Готовый раствор приготавливается введением 19 частей воды на 1 часть концентрата по объему.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанесение кистью, валиком с синтетическим ворсом или любым разбрызгивающим устройством. Для нанесения на большие объемы древесины используйте метод погружения в готовый раствор.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Не менее 24 часов, на этот период обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы следует проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Не рекомендуется проводить окрашивание при сильном ветре.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Защитить поверхности, не требующие обработки от попадания средства. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и пыли. Древесину, пораженную синевой, обработать отбеливателем NEOMID 500. NEOMID 460 – концентрат. Для обработки древесины развести концентрат водой в соотношении 1:19 (по объему). Концентрацию рабочей эмульсии следует увеличить до 1:15, при обработке влажной древесины, а также если при хранении древесины до или после обработки относительная влажность воздуха превышает 80%. Рекомендуется обрабатывать древесину сразу после распиловки.

ОКРАСКА

Возможны два способа обработки древесины:

1. Равномерное нанесение рабочего раствора с помощью любого разбрызгивающего устройства.
2. Погружение материала в рабочий раствор. Для обработки данным способом использовать емкости из любого материала. Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов в промышленных условиях. При обработке плотных пакетов пиломатериалов, либо если после распиловки прошло более 12 часов время выдержки увеличить до 2-3 минут. Для погружения использовать ванны из бетона, пластика, нержавеющей стали или металла с покрытием.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Предварительная обработка NEOMID 460 в дальнейшем дает возможность использовать целевую комплексную защиту древесины продуктами NEOMID: для биозащиты (антисептики NEOMID для внутренних и наружных работ, для бань и саун, для тяжелых условий эксплуатации) и огнезащиты (огнезащитные составы NEOMID), а также лаками, маслами, декоративными деревозащитными составами TM NEOMID.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. При попадании на кожу или в глаза – немедленно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в прохладном месте. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Продукт выдерживает 5 - кратное замораживание-размораживание. После размораживания (перед повторным применением) рабочую состав необходимо перемешать. Пожаровзрывобезопасен. Срок хранения готового раствора – 3 месяца.

Срок годности 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.