

Грунт для плит OSB изолирующий NEOMID

ТИП

Грунт изолирующий полиуретановый для плит OSB.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для предварительного грунтования плит OSB перед окрашиванием, шпатлеванием, нанесением декоративных покрытий.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтования плит OSB, ДВП, ДСП, фанеры, а также впитывающих и невпитывающих поверхностей из дерева, и других оснований под дальнейшую окраску и шпатлевание внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



не водная
основа



кисть



валик

ЦВЕТ

Бесцветный.

БЛЕСК

Глянцевый.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

150-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ФАСОВКА

0,9 кг, 2,7 кг, 9 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Ксилол

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

На отлип - не более 1 часа. Последующее окрашивание, шпатлевание и нанесение декоративных покрытий допускается не ранее чем через 24 часа после грунтования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов грязи, масла и жира, старых лакокрасочных покрытий. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты плиты OSB и устранить имеющиеся на поверхности дефекты. Окрасочные работы проводить при температуре

воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Перед применением поверхность очистить от пыли, загрязнений и непрочно держащихся старых покрытий. Если на обрабатываемой поверхности имеются признаки грибковых поражений (синева, плесень) или подозрения что таковые имеются (например, в случае несоблюдения условий хранения OSB-плит) рекомендуется первоначальная обработка Отбеливателем для древесины NEOMID 500, в соответствии с инструкцией. Швы между плитами OSB загерметизировать с помощью NEOMID ГЕРМЕТИКА ДЛЯ OSB перед нанесением грунтовки.

ОКРАСКА

Перед нанесением состав тщательно перемешать. Не допускается разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые поверхности. Наносить валиком с натуральными волокнами (велюровым, меховым) или кистью с натуральной щетиной в 1 слой, напитывая и полностью заполняя поры в основании. Рекомендуется особо тщательно обрабатывать срезы и торцы плит OSB, фанеры и других древесных материалов. При необходимости допускается нанесение дополнительного слоя грунта, при этом требуется выдержать технологическую паузу не менее 24 часов между наносимыми слоями.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ очистить с помощью ветоши, смоченной ксилолом, а потом промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Грунтовка для плит OSB изолирующая не является финишным материалом и должна быть окрашена или покрыта шпатлевкой или штукатуркой в течение 24 часов. В случае если до нанесения последующих слоев покрытий прошло более 24 часов необходимо выполнить легкую шлифовку (матирование) загрунтованной поверхности и тщательно обеспылить. Рекомендованные финишные материалы: NEOMID КРАСКА ФАКТУРНАЯ ДЛЯ OSB, NEOMID ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ OSB ЭЛАСТИЧНАЯ, NEOMID ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛИТ OSB, NEOMID КРАСКА ДЛЯ ПЛИТ OSB, NEOMID ФАСАДНАЯ КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ ПЛИТ OSB 3 В 1.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой упаковке. **Беречь от огня!**

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от + 5° до +30°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей и вдали обогревательных приборов. Избегать длительного хранения вскрытой тары. Срок годности снижается после вскрытия заводской тары.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.