

Клей для плитки NEOMID

ТИП

Клей строительный универсальный термовлагостойкий для плитки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для приклеивания различных изделий на минеральные основания. Рекомендован к применению при укладке теплых полов, отделке печей и каминов.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для приклеивания кафельной и метлахской плитки, мозаики, керамогранита, натурального и искусственного камня (кроме материалов на гипсовой основе), стекла, гипсокартона, пенополистирольных плиток на различные минеральные основания (бетон, кирпич, штукатурка и т. п.), а также гипсокартон, фанеру, пено- и газобетон. При склеивании одна из поверхностей должна обязательно быть впитывающей. Не применять для приклеивания материалов в бассейнах и других местах, имеющих постоянный контакт с водой. При склеивании материалов, имеющих периодический контакт с водой, для швов использовать влагостойчивые герметики или затирки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



зубчатый
шпатель



шпатель

ЦВЕТ

Серо-бежевый.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

0,5-1,7 кг/м² в зависимости от толщины клеевого слоя.

ФАСОВКА

4 кг, 10 кг и 20 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Гребенчатый шпатель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время высыхания зависит от температуры проведения работ, толщины шва, впитывающей способности и площади склеиваемых поверхностей. Для элементов размером 0,09 м² время высыхания составляет 5 суток. При приклеивании элементов размером более 0,09 м² время высыхания клеевого шва может значительно увеличиться.

Сварку стыков и швов, затирку швов производить не ранее чем через 48 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Склеиваемые поверхности выровнять, высушить, очистить от пыли, грязи, жиров и масляных пятен; осыпающиеся и непрочные участки удалить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ клей следует перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% от массы состава. Наносить гребенчатым шпателем с размером зубца 4x4 мм или обычным шпателем на одну из склеиваемых поверхностей для получения слоя толщиной до 2 мм. Наносить слой более 2 мм не рекомендуется. На сырой клеевой слой наложить приклеиваемый элемент и прижать на 5-10 секунд. Остатки клея удалить влажной губкой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клей морозоустойчив и пожаровзрывобезопасен. При использовании предохранять глаза и кожу от прямого контакта с клеем. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой оригинальной таре изготовителя при температуре от -30 до +30°C. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать.

Срок годности: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.