

Клей универсальный NEOMID

ТИП

Клей строительный универсальный для напольных, настенных и потолочных покрытий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для приклеивания напольных, настенных, потолочных покрытий, выравнивания неровностей, заделки трещин, стыков, устранения прочих поверхностных дефектов, а также отделки и оформления сложных архитектурных деталей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в отделочных работах для приклеивания керамической и мозаичной облицовочных плиток, природного камня, изразцов, искусственного камня (кроме изделий на гипсовой основе). штучного паркета и паркетной доски, деревянных погонажных и декоративных изделий, ДВП, ДСП и гипсокартонных панелей и фанеры, пенополистирольных потолочных плиток, линолеума и ковровина на джутовой, тканевой, ТЗИ основе на бетон, оштукатуренные, деревянные, гипсокартонные, древесно-стружечные, асбестоцементные и другие основания. Клей пригоден для использования в помещениях любого типа и любых условий эксплуатации: кухни, подвалы, чердаки, производственные цеха, а также крытые площадки, лестничные пролеты, подъезды и т.п. на полах, стенах и потолках за исключением поверхностей, подвергающихся сильному увлажнению. При склеивании одна из поверхностей должна обязательно быть впитывающей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри



водная основа



зубчатый
шпатель



шпатель

ЦВЕТ

Серо-бежевый.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

0,5-1,5 кг/м² в зависимости от толщины клеевого слоя.

ФАСОВКА

10 кг и 20 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Гребенчатый или обычный шпатель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

24-48 часов. Время высыхания зависит от температуры проведения работ, толщины шва, впитывающей способности и площади склеиваемых поверхностей. Для элементов размером 0,09

м² время высыхания составляет 5 суток. При приклеивании элементов размером более 0,09 м² время высыхания клеевого шва может значительно увеличиться.

Сварку стыков и швов, затирку швов производить после полного высыхания клея, но не ранее чем через 48 часов. Максимальной прочности клеевой шов достигает через 7 суток.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Склеиваемые поверхности выровнять, высушить, очистить от пыли, грязи, жиров и масляных пятен; осыпающиеся и непрочные участки удалить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ клей следует перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% от массы состава. Наносить гребенчатым шпателем с размером зубца 4x4 мм на одну из склеиваемых поверхностей для получения слоя толщиной до 2 мм. Наносить слой более 2 мм не рекомендуется. На сырой клеевой слой наложить приклеиваемый элемент и прижать на 5-10 секунд. Остатки клея удалить влажной губкой. При склеивании материалов, имеющих периодический контакт с водой, для швов использовать влагостойкие герметики или затирки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клей пожаро- и взрывобезопасен. При использовании предохранять глаза и кожу от прямого контакта с клеем. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой оригинальной таре изготовителя при температуре от -30 до +30°C. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать.

Срок годности: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.